

ESPUMA PU

1. Descrição:

A **ESPUMA DE POLIURETANO** é uma espuma de expansão para vedação, preenchimento e fixação com propriedades isolantes. Excepcional aderência sobre todos os tipos de materiais: metais, madeiras, alvenaria, concreto, cerâmica, mármore etc...

A Espuma de poliuretano Mundial Prime é utilizada no preenchimento de juntas e espaços vazios, montagem de batentes de portas e janelas, fixação de painéis e chapas isolantes, isolante térmico e acústico, acabamento em instalação de aparelhos de ar condicionado e reparo nas trincas. Ele não tem adesão a polietileno, selador de silicone e teflon.

2. Aplicações:

- Fixação e vedação de portas e janelas;
- Preenchimento de furos, buracos em portas e paredes.
- Preenchimento de fissuras, juntas e cavidades.
- Isolamento de tubos de água quente embutidos e fixação de dutos.
- Fixações, vedações, isolamento automotivo e mecânico.
- Assentamento de banheiras de hidromassagem.
- Vedação de dutos e aparelhos de ar condicionado.
- Reparos em câmaras e balcões frigoríficos.

3. Modo de usar:

Agite bem o tubo antes da aplicação. Rosqueie o bico aplicador e mantenha o tubo de cabeça para baixo durante a aplicação, pressionando a válvula suavemente. As superfícies devem estar limpas e umedecidas. A espuma aumenta de 20 a 30 vezes o seu volume depois de ser aplicada. Uma vez endurecido (aproximadamente 1 hora) pode-se cortar. Depois da cura completa a espuma deve ser protegida contra radiação UV cobrindo-a com massa selante, gesso ou tinta. Quando o intervalo na aplicação durar mais que 15 minutos, o bico e a válvula devem ser limpos com o limpador.

4. Propriedades:

Composição: Isocianato, polióis, e gás propelente.

Rendimento: Rende até 24 litros de espuma curada. O rendimento depende das condições climáticas.

Fixação de portas (batentes): Fixa de 7 a 8 portas de madeira padrão. (caixilhos ou batentes com 14 cm e espaçamento lateral de no Máximo 1,0 cm), aplicando apenas 3 porções de 5 a 7 cm de cada lado.

Cor: Amarelo claro

Odor: Característico

Tempo para corte: 60 minutos.

Tempo de cura: 24 horas

ESPUMA PU

Resistência a temperatura: -60°C até +100°C

5. Armazenagem:

O produto tem vida útil de 12 meses em condições normais de estocagem, entre 8°C e 35°C em ambiente ventilado, protegido de intempéries e na embalagem original. Durante o transporte o produto pode ser mantido em condições adversas

6. Descarte:

Produto: Deve ser eliminado como resíduo perigoso de acordo com a legislação local. O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais.

Embalagem: Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e deve ser mantidas fechadas e encaminhadas para o descarte apropriado.

7. Pictogramas:**8. Precauções de segurança e saúde:**

Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes- Não fume.

Use luvas de proteção roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial.

EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância.

EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as se for fácil. Continue enxaguando.

Caso sinta indisposição, contate um **CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA** ou um médico.

Limpeza: Caso o conteúdo do tubo não tenha sido totalmente utilizado, recomenda-se antes de guardar, limpar a válvula e o bico com acetona. Uma vez que estiver seco, elimina-se somente mecanicamente cortando ou raspando.

Usar somente de cabeça para baixo