

Descrição do produto



O TEK BOND SPRAY SUPERCOLOR ALTA TEMPERATURA é uma tinta desenvolvida com alta tecnologia, indicada para aplicações em áreas externas de objetos ou superfícies metálicas que serão submetidas a altas temperaturas. Pode ser utilizada em escapamento de motos, churrasqueiras, fogões, chaminés e lareiras. Resiste temperaturas de até 600°C.

Cores disponíveis

- Preto
- Preto Fosco
- Alumínio

Instruções de uso

Preparo da superfície:

1. Remova restos de pintura velha, ferrugem, gordura e poeira;
2. Proteja as partes que não serão pintadas com papel, papelão ou plástico;
3. Aplique de 2 a 3 demãos para obter uma pintura uniforme e bonita. Na primeira demão aplique uma camada bem fina para ancorar as demais demãos;
4. Entre cada demão de tinta, aguarde um intervalo de 4 a 9 minutos;
5. Para o toque aguarde um intervalo de 30 minutos;
6. Para manuseio da peça aguarde um intervalo de 3 horas;
7. Cura total 24 horas e para testes mecânicos recomendamos 72 horas;
8. Rendimento aproximado: 1,1 m² a 1,3 m² por embalagem;

OBSERVAÇÃO: AGITAR BEM A LATA ANTES DO USO E ENTRE AS DEMÃOS. SE OCORRER O ENTUPIAMENTO DA VÁLVULA, RETIRE O BICO E MERGULHE-O EM THINNER OU ACETONA. SE NECESSÁRIO DESOBSTRUA O ORIFÍCIO COM UMA AGULHA.

Armazenamento

Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50° C). Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de 3 anos a partir da sua data de fabricação.

Embalagens disponíveis

A Tekbond disponibiliza embalagem de 350ml / 250g.

Segurança

Não exponha ou armazene este produto em temperatura superior a 50°C (risco de explosão). Armazenar as embalagens em local bem ventilado, à temperatura ambiente, distante de fontes de ignição. Área coberta, fresca, seca e ventilada. Armazenar a lata em pé. Estocar em temperaturas inferiores a 50°C.

Este produto é inflamável.

OBS: Antes de usar o produto leia a FISPQ (Ficha de Segurança de Produtos Químicos).

IMPORTANTE: As informações contidas nesta Ficha Técnica foram obtidas em fontes respeitáveis. Nem a Tekbond e nem as marcas por ela produzida se responsabilizam pelo uso das informações ou pela utilização, aplicação ou processamento do produto aqui descrito. Os usuários deverão permanecer atentos aos possíveis riscos decorrentes da utilização imprópria do produto. Material fornecido pelo exportador do produto.