

**ACRÍLICO SILICONADO PREMIUM**

Data de Revisão: 03/10/2022

**Descrição:**

O Acrílico Siliconado Premium é mono componente, de fácil aplicação, indicado para:

- Vedação e selagem de trincas e juntas de paredes e vigas;
- Esquadrias de PVC e madeira;
- Alvenaria, gesso e rodapés;
- Infiltrações em rejuntas;
- Juntas de dilatação entre laje e parede;
- Juntas de móveis de madeira.

**Propriedades:**

- Boa aderência à maioria dos materiais de construção.
- Após a cura total pode ser pintado.
- Contém biocidas e fungicidas, evitando o aparecimento de fungos e bolores.
- Excelente resistência aos agentes climáticos.
- Baixa contração após a cura.
- Ótimo alongamento e flexibilidade.

**Restrições:**

Não indicado para aplicações em materiais subaquáticos e ambientes continuamente molhados. A área de aplicação deverá ser protegida do acúmulo de água.

**Composição:** Resinas acrílicas, cargas inertes e aditivos.

**Características Técnicas**

Aspecto	Massa Tixotrópica
Peso específico a 25°C/25°C	1,05 a 1,15
Temperatura de aplicação	5°C a 40°C
Secagem superficial (Película)	Aprox. 50 minutos
Tempo de cura total	7 dias (espessura 5mm)
Dureza(7dias)	25 a 40 Shore A

**Modo de usar****Preparo da superfície:**

- A superfície a ser aplicada deve estar firme, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo. Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície.
- No caso de trincas, abri-la com ferramenta manual ou elétrica no mínimo 5mm de espaçamento. Proteja as bordas das juntas ou trincas a serem calafetadas com fita crepe.
- Após a secagem o selante apresentará leve contração em função da evaporação da água, sendo assim é necessário aplicar novamente até ficar com aspecto desejado.

**Aplicação:**

- 1 - Cortar ponta da parte superior do tubo.
- 2 - Rosquear o bico aplicador.
- 3 - Cortar o bico aplicador em ângulo e tamanho desejado.
- 4 - Coloque o tubo na pistola de aplicação.
- 5 - Fazer o acabamento da superfície com espátula lisa e adequada, antes do tempo de formação de película.
- 6 – Retirar a fita crepe no caso de ter sido usada.

**ACRÍLICO SILICONADO PREMIUM**

Data de Revisão: 03/10/2022

7 - Utilize espátula plástica para retirada do excesso de cola e esponja molhada para a limpeza das superfícies, logo após a colagem da moldura.

8 – A limpeza dos equipamentos com o produto ainda fresco pode ser feita com água e sabão, e depois de curado, pode-se utilizar Xilol ou Thinner.

**Embalagem**

Cartucho de 260g

**Armazenagem e Vida Útil:**

Quando estocado em local coberto, à sombra, seco, ventilado e a temperaturas ente +5 e +30°C, na sua embalagem original fechada e com seu selo plástico, o produto tem vida útil de 12 meses a partir da data de fabricação.

**Precauções de manuseio**

Esta ficha não inclui as informações de segurança do produto necessárias para uma utilização segura. Antes de utilizar o produto, leia a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos e os rótulos das embalagens para obter informações sobre uma utilização segura e sobre os perigos físicos e para a saúde. A FISPQ do produto poderá ser solicitada para **Silquim Indústria e Comércio Ltda.** Telefone: (51) 3587-2858 ou e-mail [silquim@terra.com.br](mailto:silquim@terra.com.br).